



**RAPPORT D'ESSAIS N°** : **MM 09 00 98**  
*Annule et remplace la version du 16 novembre 2009*

**DEMANDE PAR** : **TOLTEC SECURE SAS**  
**15, rue des Jonquilles**  
**60560 ORRY LA VILLE**

**NATURE DU MATERIEL** : **Parois blindées**

**CONSTRUCTEUR** : **TOLTEC**

**REFERENCE DU PRODUIT** : **Cloison blindée SW80**

**NIVEAU DEMANDE** : **RMET 15**

**OBJECTIF DES TRAVAUX :**

Essais partiels de résistance à l'effraction de paroi selon certaines modalités techniques du cahier des charges de la CNCA : RMET 15 (th) 1980.

**IDENTIFICATION DU PRODUIT :**

*Date de réception du produit* : 29 octobre 2009.

*du dossier* : 13 novembre 2009 (plan joint en annexe).

**ESSAI ET ANALYSE :**

OBJET	RESULTATS	NOTA
Attaque du corps du produit. Trou d'homme dans la paroi	15 minutes 07 seconde. Abandon	1
Attaque du corps du produit. Trou d'homme dans la paroi	14 minutes 30 secondes. Abandon	2

**Nota 1** : Découpe du vantail à l'aide d'un chalumeau coupeur oxyacétylénique équipé d'une buse de 16/10<sup>ème</sup>

**Nota 2** : Découpe du vantail à l'aide d'une disqueuse de diamètre 230 mm et puissance 2200 Watts.

Ce rapport qui ne saurait constituer ni une homologation, ni un agrément, ni une qualification de quelque nature que ce soit, concerne exclusivement les produits, matériels ou installations qui ont été présentés à l'examen du laboratoire. Il ne peut être reproduit ou publié que dans sa forme intégrale. Le CNPP décline toute responsabilité en cas de reproduction ou de publication non conforme. Le CNPP se réserve le droit d'utiliser les enseignements qui résultent du présent rapport pour les inclure dans des travaux de synthèse ou

**CONCLUSION :**

La réalisation d'un trou d'homme dans le panneau blindé référence « **cloison blindée SW80** » répond aux exigences du niveau RMET15 du cahier des charges de la CNCA.

**DATE DES ESSAIS** : 29 octobre 2009

Date du présent rapport d'essai : 1<sup>er</sup> mars 2009

Visa du responsable d'essai

:

Cachet et signature du chef de service

:



Le présent rapport d'essai comporte 2 pages et 1 annexe.

Le présent rapport d'essai est rédigé en 2 exemplaires :

- \* 1 exemplaire est adressé au demandeur,
- \* 1 exemplaire est conservé par le laboratoire.